



ARDEX X 26

强力型瓷砖胶粘剂



超强的粘结强度和抗滑移能力：

- 添加了高含量的特种聚合物，特别适合粘贴大型重砖及石材等
- 符合JC/T 547-2005 行业标准中C2TE型要求
- 粘结强度>1. 0MPa, 是普通瓷砖胶的一倍以上

柔韧性佳：

- 尤其适合粘贴易变形的人造石和非湿汽敏感型天然石材



本企业通过ISO9001:2000质量认证体系



亚地斯建材（上海）有限公司
中国中山南路505号13号楼3楼
电话：86-21 61526722
传真：86-21 61526726
邮编：200010

ARDEX X 26

强力型瓷砖胶粘剂

产品说明:

ARDEX X 26 由特种水泥、精选级配骨料，高分子聚合物及特殊添加剂组成。优异的柔韧性和抗滑移能力尤其适合重型瓷砖和天然石材（非湿气敏感型）的粘结。

执行标准：JC/T 547-2005(C2TE型)

应用范围:

ARDEX X 26 可用于室内外，或干燥/潮湿区域的瓷砖粘贴，如屋顶、浴室、阳台、露台、盥洗室等区域。

适用基层：混凝土、水泥砂浆找平层等吸收性基层，和纸面石膏板、水泥纤维板等干墙系统。

针对高吸收基面或致密基面需用 ARDEX 界面处理剂才可进行粘贴工作。

使用限制:

ARDEX X 26 用于室外，高度超过 2.9m 时，需符合当地的相关规范。

不可用于有化学品腐蚀的环境。

更多信息请咨询 ARDEX 技术服务人员。

基层准备:

基层表面必须遵循干净、坚实、无灰尘、污垢、油脂、养护剂、松散碎屑和其它有限粘结的物质，确保与基层有良好的粘结强度，以承受瓷砖的重量。水泥基找平层必须养护 14 天以上，抗拉强度大于所用瓷砖粘结剂粘结强度。

ARDEX X 26 可在干燥或微湿的表面，如：水泥砂浆，混凝土等；如粘贴湿气敏感的石材，建议使用 ARDEX 石材粘贴系统。

混合:

在干净的容器中放入清水，然后加入 ARDEX X 26 粉剂，紧接着搅拌混合，直至得到均匀无结块的易施工的砂浆。

混合重量比为：25kg ARDEX X 26 粉剂约加 6.25–6.75L 的清水。

混合后的砂浆须立即使用，在 23°C 时开放时间约为 30 分钟。

注：在工作时间内，按可施工面积，搅拌适量材料。工作时间和强度发展随温度升高和降低而加速或迟缓。不可在 10°C 以下或 35°C 以上环境下施工。

施工:

瓷砖或马赛克粘贴时，使用齿型镘刀在基层上拉出齿条状砂浆粘结床，将瓷砖牢固的粘贴在湿软的砂浆上。

马赛克和薄型平背墙砖使用 3mm x 3mm 的齿形镘刀，普通墙砖使用 6mm x 6mm 的齿形镘刀，地砖和大型瓷砖使用 10mm x 10mm 的齿形镘刀。地砖和有背槽的墙砖必须事先填平，确保粘结无空鼓。大型瓷砖建议在墙面和瓷砖背面同时刮胶。ARDEX X 26 约有 30 分钟的开放时间，搅拌后请立即使用，控制粘贴面积，并在开放时间内完成粘贴工序。如果在施工前已长时间搁置将会大大减少开放时间。在粗糙或不平整的表面建议事先用 ARDEX X 26（厚度不得超过 5mm）或使用 ARDEX 底批土找平，待其凝固后（约 24 小时后）按正常方式粘贴。

填缝:

瓷砖和马赛克使用 ARDEX X 26 粘贴，在 23°C 通常 24 小时后即有足够的强度，应尽快填缝。砖缝应选用合适的 ARDEX 系列填缝剂。

当有耐化学腐蚀要求，或有抗渗，易清洁性能时，我们推荐使用 ARDEX WA 或 ARDEX EG8 环氧类填缝剂。

耗用量:

一包 25kg ARDEX X 26 混合后约有 18.94L 粘结砂浆，每毫米厚度每平方米用量约为 1.32 kg 粉剂。实际用量根据瓷砖背面的沟槽和齿形镘刀的尺寸及背胶的厚度而定。如一包 25kg 的 ARDEX X 26 使用 10mm x 10mm 方齿镘刀以 45 度角刮刮，约可覆盖 5.41m² 面积。

包装:

ARDEX X 26 以塑料薄膜内衬的复合纸袋包装，净重 25kg。

储存期:

ARDEX X 26 必须在未开封的状态下储存在阴凉干燥清洁的平地上，避免通风。如按上述条件正确储存，按包装上所标示的生产日期起，有 12 个月。

技术数据:

以下数据是在 23°C，相对湿度 50%RH 的标准实验室环境下测得。

ARDEX 质量标准

湿浆密度	约 1.61kg/L
开放时间	约 30 分钟
桶中待料时间	>120 分钟
粘结原强度	>1.5 Mpa
浸水后粘结强度	>1.0 Mpa
热老化后粘结强度	>1.0 Mpa
冻融循环后粘结强度	>1.0 Mpa
抗滑移	<0.2mm

符合中国 JC/T 547-2005 标准 C2TE 型

粘结原强度	≥1.0 Mpa
浸水后粘结强度	≥1.0 Mpa
热老化后粘结强度	≥1.0 Mpa
冻融循环后粘结强度	≥1.0 Mpa
晾置 30 分钟后粘结强度	≥0.5 Mpa
抗滑移	≤0.5mm

注意事项:

ARDEX X 26 在正常用途下是无害产品。但依然含有波特兰水泥和石英砂等碱性反应物，长时间接触会发生对皮肤有刺激作用。避免产品产生粉尘和吸入。避免眼睛和皮肤接触产品。穿戴合适的防护装备，如防尘面罩、手套、护目镜。如接触到眼睛，立即在流水下冲洗几分钟。如接触到皮肤在流水下冲洗。如产品粉尘被吸入，请转移到新鲜空气处，确保呼吸通畅，用水冲洗口腔。如有不适症状，请就医。硬化后对人体和生态是安全的。

更多信息，请参见材料安全手册 (MSDS)。