



ARDEX FG 4

细缝填缝剂

多种颜色可供选择

适用于**1-6mm**填缝宽度

施工及清洁方便

适用于室内外的地面及墙面



本企业通过ISO9001:2000质量认证体系



亚地斯建材(上海)有限公司
中国中山南路505号13号楼3楼
电话: 86-21 61526722
传真: 86-21 61526726
邮编: 200010

ARDEX FG 4

细缝填缝剂

产品说明

ARDEX FG 4 适用于宽度为1至6mm的墙面及地面的填缝。与水搅拌后，ARDEX FG 4可以形成膏体状砂浆，具有优异的填缝性能，可一次性完成较深填缝施工。干硬后的填缝剂具有耐候性和耐水性，因此可适用于室内外干燥、潮湿或非侵蚀水的泳池环境。干硬后的填缝剂具有纹理表面并且抗渗水。

注意: 可通过添加ARDEX E 50填缝剂添加剂进一步提升ARDEX FG 4的柔性、耐水性和憎水性能，使其特别适用于高档泳池或一些轻载区域，这些轻载区域包括：木板基层、地暖基层、较大跨度楼层等。当存在化学物或腐蚀性液体接触瓷砖接缝的可能时，请使用ARDEX环氧型填缝剂。

准备

确保瓷砖已经安装牢固，瓷砖接缝处清理干净，无灰尘、胶粘剂和垫层砂浆等残留。

混合比例

每包25kg的ARDEX FG 4粉剂需混合 7.5-8.0L常温清水。

搅拌

先将定量清水倒入搅拌桶中，再加入粉剂同时以机械方式进行搅拌直至产生细柔无结块浆状流体。搅拌后的填缝剂膏体在20°C的条件下至少有1个小时的工作时间。工作时间会随着温度的升高或降低而缩短或延长。

注意: 当使用该填缝剂时，某些类型的瓷砖可能会出现变色或刮伤等问题，比如一些天然石材、高吸水率瓷砖、粗纹理瓷砖或较软釉面的瓷砖。请事先咨询瓷砖和石材提供厂商进行小面积的测试实验后再选择合适的施工方式进行施工。

填缝施工

在进行充分的搅拌后，使用软底橡胶填缝慢刀进行填缝施工。缝隙填饱满后尽量刮除瓷砖面多余填缝料然后再表面出现些微硬化时即刻以湿海绵进行擦洗作业，海绵清洗作业视瓷砖的吸水率，多半在15-120分钟内就可进行，海绵清洗应用常温清水进行。砖面残存的薄料至多在第二天再以湿海绵清除干净。填缝操作的温度要求不低于10°C。

包装

25kg袋装。

储存

必须在未开封的状态下储存在阴凉干燥清洁的平地上，避免通风。如按上述条件正确储存，按包装上所标示的生产日期起，ARDEX FG 4有12个月的储存期。

技术参数

与水混合比例:	31%
开放步行时间:	24 小时
抗压强度:	约30MPa
抗折强度:	约7MPa
耐磨性:	≤1000mm ³
JC/T1004-2006标准:	CG2A

健康与安全

ARDEX FG 4 在正常用途下是无害产品。但依然含有波特兰水泥和石英砂等碱性反应物，长时间接触会发生对皮肤有刺激作用。避免产品产生粉尘和吸入。避免眼睛和皮肤接触产品。穿戴合适的防护装备，如防尘面罩、手套、护目镜。如接触到眼睛，立即在流水下冲洗几分钟。如接触到皮肤，请至流水下冲洗。如产品粉尘被吸入，请转移到新鲜空气处，确保呼吸通畅，用水冲洗口腔。如有不适症状，请就医。硬化后对人体和生态是安全的。

更多信息，请参见材料安全手册（MSDS）。

我司产品宣传册及由我司员工、代理商、分销商提供的产品资料，都是基于我们丰富的实践经验，真诚地为客户提供解决方案。本着始终致力于不断研发的策略，我司保留随时更新产品资料且不事先通知的权利。我司保证产品将保持一贯的高品质。但因无法控制现场施工情况，我司不承担由此产生的任何损失或赔偿责任。

另外，具体施工建议或受国家相关规定、当地建筑施工标准、行业准则、建筑规范或行业指导原则等的影响而有所变动。