



ARDEX E 30

砂浆增强剂

提高砂浆的抗压/抗折强度；

提高砂浆的柔韧性；

提高砂浆的粘结强度；

提高砂浆的密实度，降低砂浆的吸水率；



本企业通过ISO9001:2000质量管理体系



亚地斯建材（上海）有限公司
中国上海中山南路505号13号楼3楼
电话：86-21 61526722
传真：86-21 61526726
邮编：200010

ARDEX E 30

砂浆增强剂

产品说明:

ARDEX E 30 砂浆增强剂是一种通用水泥砂浆增强剂，与现场搅拌砂浆混合后可提高其抗压强度、抗折强度和粘结强度，以及提高砂浆的柔韧性，使砂浆不易开裂。还可以提高砂浆的密实度，降低砂浆的吸水率，从而降低了泛碱发生的几率。

适用范围:

可用于现场搅拌的砌筑砂浆、抹面砂浆和修复砂浆。

用量:

根据现场情况，每 m³ 普通砂浆中可添加 10-15L ARDEX E 30 砂浆增强剂。

砂浆类型	用量 (L/m ³)
砌筑砂浆	10-12
抹面砂浆	10-12
修复砂浆	15

搅拌:

将规定量的 ARDEX E 30 砂浆增强剂和所需量的水先在一个空桶中充分搅拌约 30 秒，然后用该混合液进行砂浆制备。搅拌完的砂浆在 35°C 的情况下约有 1 小时的工作时间。

注意事项:

使用本产品的温度要求在 5°C 到 40°C 之间。

包装规格:

ARDEX E 30 砂浆增强剂采用塑料桶包装，净容量 20L。

保质期:

未开封的包装在 23°C，相对湿度为 50%RH 的干燥环境下，ARDEX E 30 砂浆增强剂的保质期约为 24 个月。

安全预防措施:

若长时间或经常接触皮肤，可能会产生刺激性，为了避免这种情况，使用时，请穿戴上合适的手套并彻底的清洗。

避免接触皮肤和眼睛。如果溅到眼睛，要立即用大量清水进行冲洗并就医。使用时，要穿戴上合适的手套和护目用具，避免儿童接触本产品。混合时，避免产生扬尘，如果误食却未呕吐，先用水漱口，然后尽可能多地喝水，并就医。

如欲了解更多材料安全数据，请参阅最新的材料安全数据表。

技术参数:

色泽: 白色稀薄液体
抗压强度(28d): 约 30MPa
终凝时间: 3-8hr
保水性: ≥88%
粘接强度: 约 0.6MPa

(基于水灰比 1:4, 10L ARDEX E 30 砂浆增强剂与 1m³ 砂浆混合后，根据 JG/T230-2007 检测。以上数据因由于水泥品种不同而所有不同)

我司产品宣传册及由我司员工、代理商、分销商提供的产品资料，都是基于我们丰富的实践经验，真诚地为客户提供解决方案。本着始终致力于不断研发的策略，我司保留随时更新产品资料且不事先通知的权利。我司保证产品将保持一贯的高品质。但因无法控制现场施工情况，我司不承担由此产生的任何损失或赔偿责任。

另外，具体施工建议或受国家相关规定、当地建筑施工标准、行业准则、建筑规范或行业指导原则等的影响而有所变动。