



---

# ARDEX B 60

清水混凝土墙面饰面镏料

---

清水混凝土饰面效果

可用于室内及室外

无需调配颜色，加水搅拌即可使用

可一次施工到所需厚度

---



本企业通过ISO9001:2000质量认证体系



亚地斯建材（上海）有限公司  
中国上海中山南路505号13号楼3楼  
电话：86-21 61526722  
传真：86-21 61526726  
邮编：200010

# ARDEX B 60

## 清水混凝土墙面饰面镘料

### 产品说明:

ARDEX B 60 是一种高性能创意型墙面饰面材料, 具有独特、精致的清水混凝土的古朴效果。

本品已将颜色添加到材料中, 加水混合即可使用, 具有良好的镘整性和保水性, 与基材具有很高的粘结力, 与 ARDEX 其他产品配合使用效果更佳。

### 使用范围:

ARDEX B 60 适用于商场、酒店、咖啡厅、大堂、办公室及展厅等立面装饰。

不仅可用于室内, 也可用于室外。

### 适用基层:

混凝土、砂浆等墙面。

### 基层处理:

底材表面必须干燥、平整、坚实、清洁无油污、灰尘泥渣等污染物, 亦无其他松散附着物。若在表面多孔材料上施工, 请使用合适的 ARDEX 界面剂或找平材料进行处理。

### 混合:

向干净的容器中加入净水, 25kg 的 ARDEX B 60 需加水 6-6.25L, 采用机械方式混合均匀。

至少搅拌 3 分钟后, 静置 1 分钟然后再搅拌至均与细致浆料方可进行批刮施工。

在搅拌过程中, 除 ARDEX 提供的添加剂外, 请勿加入其他水泥、石灰或骨料等, 以免影响使用性能。

在 23°C 情况下, 搅拌好的 ARDEX B 60 约有 20-30 分钟左右桶中待料时间, 此待料时间将随温度上升而缩短, 超过使用时间后剩余材料需要弃置。

### 施工:

为保证施工性能, ARDEX B 60 需要在 10-35°C 温度下施工。

搅拌后的 ARDEX B 60 可用平口镘刀批刮到基层上。

在温度摄氏 23 度, 约 45-60 分钟后, 用海棉沾水轻微湿润表面再用镘刀收浆整平。

### 用量:

ARDEX B 60 粉剂用量约为 1.6kg/m<sup>2</sup>/mm

以 2mm 厚度为例, 25kg 的 ARDEX B 60 约可调制 17L 湿浆, 可覆盖面积约为 7.8m<sup>2</sup>。

### 包装规格:

ARDEX B 60 以塑料薄膜内衬的复合纸袋包装, 净重 25kg。

### 保质期:

ARDEX B 60 必须在未开封的状态下储存在阴凉干燥清洁的平地上, 避免通风。如按上述条件正确储存, 按包装上所标示的生产日期起, 有 6 个月。

### 技术参数:

加水量:	6-6.25L (24-25%)
桶中待料时间:	约 20-30 分钟
收光:	约 45-60 分钟
施工厚度:	1-5mm
用量:	1.6kg/mm/m <sup>2</sup>

### 安全预防措施:

在常规使用中, 本产品无毒无害。

避免接触皮肤和眼睛。如果溅到眼睛, 要立即用大量清水进行冲洗并就医。使用时, 要穿戴上合适的手套和护目用具, 避免儿童接触本产品。混合时, 避免产生扬尘, 如果误食却未呕吐, 先用水漱口, 然后尽可能多地喝水, 并就医。

如欲了解更多材料安全数据, 请参阅最新的材料安全数据表。

我司产品宣传册及由我司员工、代理商、分销商提供的产品资料, 都是基于我们丰富的实践经验, 真诚地为客户提供解决方案。本着始终致力于不断研发的策略, 我司保留随时更新产品资料且事先通知的权利。我司保证产品将保持一贯的高品质。但因无法控制现场施工情况, 我司不承担由此产生的任何损失或赔偿责任。

另外, 具体施工建议或受国家相关规定、当地建筑施工标准、行业准则、建筑规范或行业指导原则等的影响而有所变动。