



ARDEX X 20

经济型瓷砖胶粘剂

粘结强度高：

- 使用优质水泥，精选集料，高性能添加剂
- 较高的拉伸胶粘原强度，浸水后强度，强度均 $>0.5\text{MPa}$
- 比传统水泥砂浆高出两倍以上，避免瓷砖脱落；

低收缩：特殊级配骨料，避免自身收缩导致瓷砖剥落

性价比高：经济实惠，是普通水泥砂浆的优异替代品



亚地斯建材（上海）有限公司
中国中山南路505号13号楼3楼
电话：86-21 61526722
传真：86-21 61526726
邮编：200010

ARDEX X 20

编辑：2017-3

经济型瓷砖胶粘剂

产品说明

ARDEX X 20 由优质水泥、精选集配骨料、高性能添加剂等原料组成。可用于室内粘贴吸水率大于5%的各类普通陶瓷墙地砖。

参照标准：JC/T 547-2005 (C1型)

应用范围

ARDEX X 20 可用于普通住宅和商业建筑的室内，或干燥/潮湿区域的瓷砖粘贴，如屋顶、浴室、阳台、露台、盥洗室等区域。

适用基层：混凝土、水泥砂浆找平等吸收性水泥基刚性基层。

针对高吸收基面或致密基面需用ARDEX界面处理剂才可进行粘贴工作。

更多信息请咨询ARDEX 技术服务人员。

基层处理

基层表面必须遵循干净、坚实、无灰尘、污垢、油脂、养护剂、松散碎屑和其它有碍粘结的物质，确保与基层有良好的粘结强度，以承受瓷砖的重量。混凝土必须养护6周以上，水泥砂浆找平层必须养护14天以上，抗拉强度大于所用瓷砖粘结剂粘结强度。

ARDEX X 20 可在干燥或微湿的表面，如：水泥砂浆，混凝土等；但针对湿气敏感材料必须保持干燥且在粘贴后依然需要保持干燥。

混合

在干净的容器中放入清水，然后加入ARDEX X 20 粉剂，紧接着搅拌混合，直至得到均匀无结块的易施工的砂浆。

混合重量比：25kg ARDEX X 20 粉剂约加4.75L水。
混合后的砂浆须立即使用，在23℃时桶中待料时间约2小时。

注：在工作时间内，按可施工面积，搅拌均匀材料。工作时间和强度发展随温度升高和降低而加速或迟缓。不可在10℃以下或35℃以上环境下施工。

施工

瓷砖粘贴时，使用齿型镬刀在基层上拉出齿条状砂浆粘结床，将瓷砖牢固地粘贴在湿软的砂浆上。

普通墙砖使用6mm x 6mm的齿形镬刀，地砖或大型瓷砖使用10mm x 10mm的齿形镬刀。地砖和有背槽的墙砖必须事先填平，确保粘结无空鼓。ARDEX X 20 约有20分钟的开放时间，以及约120分钟的桶中待料时间，搅拌后请立即使用，控制基面刮胶面积，并在开放时间内完成粘贴工序。如果在施工前已长时间搁置将会大大减少开放时间。在粗糙或不平整的表面建议事先用ARDEX X 20或使用ARDEX B 55找平，待其凝固后（约24小时后）按正常方式粘贴。

填缝

使用ARDEX X 20 粘贴砖时，在23℃通常24小时后即有足够的强度，应尽快填缝。砖缝应选用合适的ARDEX系列填缝剂。当有耐化学腐蚀要求，或有抗渗，洁净性能时，我们推荐使用ARDEX环氧类填缝剂。

用量

一包25kg ARDEX X 20 混合后约有17.8L粘结砂浆，每毫米厚度每平方米用量约为1.41kg粉剂。实际用量根据瓷砖背面的沟槽和齿形镬刀的尺寸及背胶的厚度而定。如一包25kg的ARDEX X 20 使用6mm x 6mm方齿镬刀以45度角批刮，约可覆盖8.4m²面积。

包装

ARDEX X 20 以塑料薄膜内衬的复合纸袋包装，净重25kg。

储存和有效期

ARDEX X 20 必须在未开封的状态下储存在阴凉干燥清洁的平地上，避免通风。如按上述条件正确储存，按包装上所标示的生产日期起，可有效储存12个月。

技术数据

以下数据是在23℃，相对湿度50%RH的标准实验室环境下测得。

湿浆密度	约1.69kg/L
开放时间	约10-15分钟
桶中待料时间	约120分钟
粘结强度	≥0.50 MPa
浸水后粘结强度	≥0.50 MPa

健康与安全

ARDEX X 20 在正常用途下是无害产品。但依然含有波特兰水泥等碱性反应物，长时间接触会发生对皮肤有刺激作用。避免产品产生粉尘和吸入。避免眼睛和皮肤接触产品。穿戴合适的防护装备，如防尘面罩、手套、护目镜。如接触到眼睛，立即在流水下冲洗几分钟。如接触到皮肤请在流水下冲洗。如产品粉尘被吸入，请转移到新鲜空气处，确保呼吸通畅，用水冲洗口腔。如有不适症状，请就医。硬化后对人体和生态是安全的。

更多信息，请参见材料安全手册（MSDS）。