



ARDEX R 50 A

水性封闭剂

耐磨型水性封闭剂

耐紫外线照射，可用于室外阳光直晒区域，如：门厅、室内外地坪等区域。

可减少地面起灰

在水泥基地坪表面生成保护性高光薄膜，具有耐黄变，耐磨，耐化学腐蚀。



本企业通过ISO9001:2000质量认证体系



亚地斯建材（上海）有限公司
中国上海中山南路505号13号楼3楼
电话：86-21 61526722
传真：86-21 61526726
邮编：200010

ARDEX R 50 A

水性封闭剂

产品说明

ARDEX R 50 A是新型超耐磨水性封闭剂，为所有种类的混凝土，石材、水磨石、釉面或非釉面瓷砖和行人道砖提供最大化的保护。ARDEX R 50 A 具有耐紫外线照射，适用于门厅、室内外地坪等区域，也适用于厂房或仓库地坪。其在地坪表面生成耐黄变高光耐磨耐化学腐蚀的薄膜。更重要是ARDEX R 50 A快速干固，可迅速恢复使用。使用便捷，施工时无毒，无异味，特别适用于食品加工等不可使用溶剂型封闭剂的区域。

基层处理

基层表面必须洁净干燥。新混凝土必须养护28天，水磨石需养护14天以上。新地面应用扫帚、吸尘器或拖布清洁，去除松散碎屑和砂粒。将中性地面清洁剂用微湿拖布或清洁垫擦洗地面，然后用清水彻底冲洗地面。旧地面需使用扫帚、吸尘器以及刷地设备配合碱性清洁剂清洁，之后使用清水彻底冲洗地面。

施工：

用人造纤维拖把或涂装器械将ARDEX R 50 A均匀地薄薄地涂在光滑表面，或使用长毛滚筒或刷子涂于粗糙或颗粒表面。按照需要光泽度，涂2-5涂，每两次涂层之间需间隔约30分钟(涂层数越多，光泽度越高)。

耗用量：

第一涂 约 15-20 m²/L
之后涂层 约 20-30 m²/L

包装：

15升/桶

储存期：

ARDEX R 50 A 必须在未开封的状态下储存在阴凉干燥的环境，避免阳光直射。如按上述条件正确储存，按包装上所标示的生产日期起，有9个月储存期。寒冷冬季此产品的运输和储存应有防冻设施。

物理性能

涂层透明度	透明
表干时间 (以硝基清漆计)	23°C时 大约40分钟 (在玻璃上)
固化成膜 (以硝基清漆计)	50°C时 无粘性 (在玻璃上)
不挥发性成分	大约21%
容积密度	1.01kg/L

耐污性 (沾污后1小时)

- 西红柿酱
- 芥末酱
- 饮料
- 葡萄汁
- 咖啡
- 巧克力糖浆

耐化学腐蚀(持续沾污一小时)

- 旧机油
- 蒸馏水
- 10%氢氧化钠
- 10%氯化钠
- 10%氯化钙
- 3%磷酸三钠
- 10%氨水
- 10%盐酸

安全注意事项：

可能对皮肤或眼睛有刺激作用，直接接触此产品可能会引起过敏症状，不可吞食。搅拌时需通风并避免产品接触到眼睛、鼻腔、口腔，避免与皮肤直接接触。可戴手套或涂隔离霜。注意个人卫生，特别是施工结束或中断时应洗手。摘掉手套后应注意不要污染桶内余料。如有意外发生请尽快就医。更多信息，请参见材料安全手册(MSDS)。