



ARDEX AF 961

环保压敏地板胶

地毯面饰块材专用

无溶剂成份，无邻苯二甲酸化合物&VOC 含量低

施工方便

易于使用

良好的粘结力

可用于地毯的临时性或永久性粘结

抗增塑剂软化

初胶凝快，便于快速施工

施工时间最长达 24 小时



本企业通过ISO9001:2000质量认证体系



亚地斯建材（上海）有限公司
中国中山南路505号13号楼3楼
电话：86-21 61526722
传真：86-21 61526726
邮编：200010

ARDEX AF 961

环保压敏地板胶

产品描述:

本品为使用于室内的水性丙烯酸压敏粘剂，不含有害溶剂。

应用范围:

用于室内地毯的临时或永久安装。

基层

混凝土，ARDEX 垫层自流平、木地板、水磨石地面和弹性地板，或者参照地板供应商建议。

适用面材

- 背面是乙烯基材料的地毯块材
- 乙烯基复合块材
- 地毯垫

基层准备:

基层必须平整，永久干燥、坚实、可承载、无开裂。基层必须具有足够的抗拉、抗压强度，并完全按照要求进行基层处理。

去除基层表面的脏污、蜡质、残留油漆及所有有碍接着物质如养护剂及界面剂等。

如果是多孔性基层，用 1:3 的 ARDEX P51 底涂剂打底。

施工:

参考地板材料制造商相关产品说明。施工前 24 小时和施工后 48 小时需保证施工所需温度。

工作环境和基层施工温度最低 10°C，最高 35°C。

粘剂使用前请搅拌均匀。

基层按正确方法处理后，将粘剂均匀并完全涂覆于基层上，并达到建议的涂覆量。可使用滚筒、漆刷、齿形镘刀或者平板镘刀施工。涂刷中避免胶体聚集于一处。

临时安装（所有地板材）

使胶体“初胶凝”达到表面干至可触摸状态，这一过程大约需要 30-60 分钟。当胶体达到表面干至可触摸状态时，粘剂“初胶凝”，但不会粘上手指或者地板材。

不同的工作条件，如基层、温度、湿度等情况，其施工时间也有所不同。

在 24 小时内完成所有地材的安装拼接，注意地板材背面有碍接着的附着物。

使用推荐的压力滚筒（一般质量为 35-50kg）沿横向和纵向滚压地板。地板材可任意调整。

永久安装（乙烯基衬地板块材或者乙烯基复合块材）

在胶体“发粘”而胶体表面未干前进行施工。

（地毯垫）

直接铺设在“湿”粘剂上。

铺设好地毯后，至少 30 天内不要让地毯接触水或者清洁剂等液体。

注意：胶桶不可重复使用。胶桶和剩余胶体需按当地规定处理。禁止将胶体排入下水道。

底涂：如果基层是多孔性基层，按 1:3 比例，水稀释的 ARDEX P51 进行底涂处理。

覆盖率:

使用短绒滚筒涂刷施工时，覆盖率约为 8 - 12m²/L

用 1.6x1.6x1.6mm 齿形镘刀进行施工时用量约为 5-6.5m²/L（用量取决于具体基层状况而定）

包装:

20kg/桶

保质期:

避免冻融及阳光直射，未开封于干燥阴凉环境下 12 个月

清洁:

干燥前：使用温肥皂水清洗

干燥后：根据桶上的警告说明，使用矿物溶剂清洗

技术数据:

类型：水性丙烯酸型
颜色：米白色一干燥后呈半透明状

产品特征：无溶剂、不燃、低 VOC、无邻苯二甲酸化合物

VOC (GB18583-2001) 测试值 16g/L

“初胶凝”时间：约 30-60 分钟

工作时间：24 小时

桶中待料时间：用完即可再次使用

现场可变性：现场条件，包括基层的孔性、温度和湿度等将影响本品的覆盖率、“初胶凝”时间和工作时间

健康和安全:

警告：刺激性物质。

避免本品与眼睛或皮肤接触。如果接触眼睛，应用水冲洗 15 分钟并就医。使用肥皂水彻底洗净皮肤。严禁服用。如不慎吞入，请勿催吐，并立即就医。胶桶不用时应盖紧。

施工过程中，应保持工作区域通风良好，并避免污染建筑物的其它部位。

我司产品宣传册及由我司员工、代理商、分销商提供的产品资料，都是基于我们丰富的实践经验，真诚地为客户提供解决方案。本者始终致力于不断研发的策略，我司保留随时更新产品资料且不事先通知的权利。我司保证产品将保持一贯的高品质。但因无法控制现场施工情况，我司不承担由此产生的任何损失或赔偿责任。

另外，具体施工建议或受国家相关规定、当地建筑施工标准、行业准则、建筑规范或行业指导原则等的影响而有所变动。