



ARDEX AF 778

多用途地毯及亚麻地材地板胶

低气味 - 干固后无气味

水性环保配方

极强的初粘力/湿粘力

用途广泛



本企业通过ISO9001:2000质量认证体系



上海办公室：
上海市徐汇区桂平路481号桂中园2
号楼401室
电话：86-21-64161800
邮编：200233

ARDEX AF 778

多用途地毯及亚麻地材地板胶

产品说明

ARDEX AF 778是一种低气味、适用于大面积铺贴PVC、亚麻和地毯地材的通用型地板胶。

应用范围

高性能乳液型粘合剂，用于粘结同质透心或叠压类PVC卷材和片材、PVC设计地板片材，适用CV板材和亚麻地板，纺织地毯，以及带有纺织或软垫底背的弹性地板等在可吸收的室内基层上。

ARDEX AF 778尤其突出的优点是广泛的应用范围，良好的初粘度强和最终粘接力强。

基层处理

底层地板必须包含有效的防潮层，必须干燥、稳定的相对湿度在75%或以下，基层应坚硬、干净、没有影响施工的其他杂质并且光滑平整。

注意：使用ARDEX AF 778前，表面上的任何浮尘都应清理干净，最好使用合适的吸尘设备，因为灰尘会影响本地板粘结剂的用量和性能。若防潮膜缺失，或混凝土或砂/水泥砂浆的相对湿度超过75% RH，请参考ARDEX WPM 300或ARDEX DPM产品数据表以获得建议。

任何维修、找平或修整都应使用相关表面处理产品，并在使用粘结剂前确保表面干燥。使用合适的ARDEX ARDURAPID配方产品，如ARDEX A 45或ARDEX A 35，可使修补在数小时内完成。

注意：在条件良好、高吸收率的基层上施工ARDEX AF 778后，可在几小时内开放步行，但此时的地面并不能负载重物、手推车等，或移动装置、家具等，直到地板胶完全干固，即24-48小时后（23 °C），具体需要取决于基层和需加载物品的重量。地面材料安装后不能立即进行湿洗。需要留足够的时间使胶达到强度，通常为48小时。

镟刀规格/覆盖率

镟刀规格	m ² /kg	m ² /25kg unit
A2	≈ 3.75	≈ 75

注意：施工中的实际覆盖率会受到施工工艺、镟刀尺寸和纹理，以及基层吸收性的影响。

包装规格

ARDEX AF 778为塑料桶包装，净重25公斤。

储存及质保期

在5°C -35°C 且原装未开封的情况下，ARDEX AF 778在桶中的存储时间约为12个月。

安全事项

正常使用时，ARDEX AF 778是无害的。但仍需遵循良好的卫生规范。避免接触皮肤，若发生接触应在本品干燥前使用肥皂和水清洗。

如接触到眼睛，立即用大量清水冲洗，并立即就医。如不慎吞食，需立即就医。完整信息请参见相关健康与安全数据表。

技术数据

使用条件：
温度 不低于15° C
环境相对湿度： 不超过75 %
挥发时间： 15分钟以内
铺设时间： 30分钟以内
较低的温度和较高的相对湿度会延长时间，并会导致潮气产生。上文建议的时间是基于18°C，65%RH的情况。

清洗剂： 干燥前可用水清洗
是否适用地暖： 是
是否适用洗发水和喷雾剂： 是