



德国亚地斯

ARDEX B 60

清水混凝土墙面饰面镘料

清水混凝土饰面效果

可用于室内及室外

无需调配颜色，加水搅拌即可使用

可一次施工到所需厚度



上海办公室：
上海市徐汇区桂平路481号
桂中园2号楼401室
电话：86-21-64161800
邮编：200233

ARDEX B 60

清水混凝土墙面饰面镬料

产品说明:

ARDEX B 60 是一种高性能创意型墙面饰面材料, 具有独特、精致的清水混凝土的古朴效果。

本品已将颜色添加到材料中, 加水混合即可使用, 具有良好的镬整性和保水性, 与基材具有很高的粘结力, 与 ARDEX 其他产品配合使用效果更佳。

使用范围:

ARDEX B 60 适用于商场、酒店、咖啡厅、大堂、办公室及展厅等立面装饰。

不仅可用于室内, 也可用于室外。

适用基层:

混凝土、砂浆等墙面。

基层处理:

底材表面必须干燥、平整、坚实、清洁无油污、灰尘泥渣等污染物, 亦无其他松散附着物。若在表面多孔材料上施工, 请使用合适的 ARDEX 界面剂或找平材料进行处理。

混合:

向干净的容器中加入净水, 25kg 的 ARDEX B 60 需加水 6-6.25L, 采用机械方式混合均匀。

至少搅拌 3 分钟后, 静置 1 分钟然后再搅拌至均与细致浆料方可进行批刮施工。

在搅拌过程中, 除 ARDEX 提供的添加剂外, 请勿加入其他水泥、石灰或骨料等, 以免影响使用性能。

在 23°C 情况下, 搅拌好的 ARDEX B 60 约有 20-30 分钟左右桶中待料时间, 此待料时间将随温度上升而缩短, 超过使用时间后剩余材料需要弃置。

施工:

为保证施工性能, ARDEX B 60 需要在 10-35°C 温度下施工。

搅拌后的 ARDEX B 60 可用平口镬刀批刮到基层上。

在温度摄氏 23 度, 约 45-60 分钟后, 用海棉沾水轻微湿润表面再用镬刀收浆整平。

用量:

ARDEX B 60 粉剂用量约为 1.6kg/m²/mm

以 2mm 厚度为例, 25kg 的 ARDEX B 60 约可调制 17L 湿浆, 可覆盖面积约为 7.8m²。

包装规格:

ARDEX B 60 以塑料薄膜内衬的复合纸袋包装, 净重 25kg。

保质期:

ARDEX B 60 必须在未开封的状态下储存在阴凉干燥清洁的平地上, 避免通风。如按上述条件正确储存, 按包装上所标示的生产日期起, 有 6 个月。

技术参数:

加水量: 6-6.25L(24-25%)

桶中待料时间: 约 20-30 分钟

收光: 约 45-60 分钟

施工厚度: 1-5mm

用量: 1.6kg/mm/m²

安全预防措施:

在常规使用中, 本产品无毒无害。

避免接触皮肤和眼睛。如果溅到眼睛, 要立即用大量清水进行冲洗并就医。使用时, 要穿戴上合适的手套和护目用具, 避免儿童接触本产品。混合时, 避免产生扬尘, 如果误食却未呕吐, 先用水漱口, 然后尽可能多地喝水, 并就医。

如欲了解更多材料安全数据, 请参阅最新的材料安全数据表。