



德国亚地斯

ARDEX R 115 PP

溶剂型聚氨酯面漆

优异的耐候性

色彩稳定性佳

表面耐磨

抗冲击性

耐化学腐蚀



上海办公室:
上海市徐汇区桂平路 481 号桂中
园 2 号楼 401 室
电话: 86-21-64161800
邮编: 200233

ARDEX R 115 PP

溶剂型聚氨酯面漆

产品说明

ARDEX R 115 PP 溶剂型聚氨酯面漆是一种双组份聚氨酯地坪面漆材料。固化后的地面具有很高的机械耐磨性及耐化学腐蚀。系统有极佳的耐磨性。在室外使用具有杰出的抗 UV 紫外线性能。

应用范围

可用作各类地坪涂装系统的面涂层。因为其具有优越的耐 UV 紫外线性能、特别适用于暴露在室外的地坪面层。

基层处理

施工基层无论是混凝土或砂浆找平层必须是干燥结实及清洁妥当。漆蜡, 油污, 泥浆, 混凝土残渣, 涂料, 腻子, 养护剂等所有可能妨碍粘结的物质及打底不实的砂浆层等皆须去除干净, 油蜡, 养护剂等应先以适当清洁剂予以去除后再以机械打磨, 喷砂, 铣刨等方式进行基层处理并以工业等级吸尘器去除所有粉尘后方可进行底涂剂涂布。

混合

使用螺旋头电动搅拌器混合。将每套中的 A 组份和 B 组份彻底搅拌均匀直至获得匀质的液体。

现场施工

使用滚涂, 无气喷涂施工

注意

在施工及固化期间环境温度、基层温度和涂料的温度不低于 10°C, 空气的相对湿度不超过 85%; 基层必须清洁、密封、任何灰尘和碎屑需用吸尘器清除。

耗用量

0.20-0.25kg/m² (单涂)

包装

Part A 20kg + Part B 2.5kg

储存和有效期

ARDEX R 115 PP 在未开封状态下储存于 5-30°C 干燥环境, 有效期不少于 6 个月。产品不得受冻, 远离直射阳光和热源。

技术数据

颜色: 各色液体
光泽: 高光
固体含量: >55%
干燥时间 (23°C)
表干: ≤2 小时
实干: 24 小时
完全固化: 7 天
使用时间 (23°C): 1 小时

预防措施

聚氨酯树脂和固化剂具有一定的腐蚀性, 眼和皮肤直接接触有刺激作用。皮肤接触或吞咽对人体有害。在施工和搅拌过程中必须做好预防措施: 确保有足够的通风措施, 避免接触到眼、鼻腔、嘴、未保护的皮肤。避免不戴防护手套直接接触使用, 如有必要可涂护肤霜作保护。如接触到眼睛, 请立即用大量水冲洗, 并就医, 皮肤接触立即用肥皂水清洗 (勿用溶剂清洗)。避免长时间接触皮肤, 尤其对聚氨酯类材料有过敏反应的使用者。戴好防护手套、护目镜、防护面罩是十分必要的。注意个人卫生, 在工作完成或中断期间及时洗手。脱除手套时注意避免污染手套内里。如有意外及时就医。更多信息参见健康和安​​全手册。

废弃物处置/泄露

任何组份泄露需用砂或其它惰性材料来吸收, 并转移到安全的废弃容器内。泄露的材料和废弃包装的处置应符合当地的废弃物处置法规。更多信息参见健康和安​​全手册。