



德国亚地斯

ARDEX R 3 E

环氧耐潮底漆

使用方便

室内外通用

封闭地材孔隙，并为后续工序的接着表面

适用于 ARDEX 亚地斯聚氨酯砂浆，环氧或者水泥基自流平



上海办公室：
上海市徐汇区桂平路481号桂中
园2号楼401室
电话：86-21-64161800
邮编：200233

ARDEX R 3 E

环氧耐潮底漆

产品描述:

ARDEX R3E 环氧耐潮底漆为一双组分无溶剂环氧底涂剂,用于 ARDEX 亚地斯聚氨酯砂浆或环氧自流平施工前轻微非持续性的潮湿混凝土或水泥砂浆基层上打底用,同样也可作为针对轻微非持续性潮湿基面上施做一定厚度的工业等级水泥自流平浇筑作业前的环氧撒砂拉毛界面层。基层持续性的反潮或湿气上升应使用 ARDEX DPM 防潮膜。

基层准备:

施工基层无论是混凝土或砂浆找平层必须是干燥、结实及清洁妥当,漆蜡、油污、泥浆、混凝土残渣、涂料、腻子、养护剂等所有可能妨碍接着的物质及打底不实的砂浆层等皆须去除干净,油蜡、养护剂等应先以适当清洁剂予以去除后再以机械打磨或喷砂的方式进行基层处理并以工业等级吸尘器去除所有粉尘后方可进行 R3E 涂布。

注意:

伸缩缝应贯穿延伸至地坪完成面表层,新浇筑混凝土至少养护 28 天以上。

现场施工:

ARDEX R3E 为 A 组份及 B 组份,混合前应先各别搅拌均匀再予以混合搅拌。搅拌时应取干净容器盛料且使用高扭力低转速搅拌机配以环型搅拌头进行混合搅拌,搅拌混合时间不少于三分钟,搅拌完成后应尽快将环氧底涂剂涂布于地面。若置于桶中过久,混合后反应热将缩短其工作时间。涂覆于地面可以漆刷,刮板或短、中毛滚筒进行涂覆,视基底密实及孔隙多寡应滚涂一至二层以确保其均匀性及完全覆盖。

包装:

A 组份 11.25kg+B 组份 6.75kg

耗用量:

每组大约可以使用 45m²

技术数据:

工作时间 20 分钟 @ 20° C

开放步行 6-8 小时 @ 20° C

后续施工间隔时间 24 小时 @ 20° C

警告:

对皮肤、眼睛具有刺激性,误食有害健康,搅拌或施工作业时应确保现场通风状况良好及避免产品接触眼睛、口、鼻或皮肤,操作时注意个人卫生及保护动作,应穿戴适当防护器具如护目镜、橡胶手套或护手霜等,不慎发生意外时应尽快就医寻求帮助。