



---

# ARDEX DH

## 干撒式混凝土耐磨骨料

---

高耐磨性

抗冲击

经济、使用寿命长

易清洁

无臭、无毒



本企业通过ISO9001:2000质量认证体系



---

亚地斯建材（上海）有限公司  
中国中山南路505号13号楼3楼  
电话：86-21 61526722  
传真：86-21 61526726  
邮编：200010

# ARDEX DH

## 粉末型硬化地坪

### 产品说明:

ARDEX DH 干撒式混凝土耐磨骨料是由精选骨料、特种水泥和聚合物添加剂组成而成，与新浇结构混凝土同时施工并处理后，即可在混凝土表面形成一层致密的耐磨损面层。

### 用途:

主要用于工厂、仓库、停车坪、维修车间等。

### 施工:

- 施工时间: ARDEX DH 施工时在地面混凝土初凝时开始进行，直至表面收光完成为止
- 施工设备: 采用专门的抹光机进行机械镟抹作业完成
- 表面提浆: 撒布 ARDEX DH 材料前使用圆盘机械镟抹，均匀地将混凝土表面提浆，同时去除多余浮浆
- 撒布 ARDEX DH 后，圆盘抹光机作业，表面收光

### 地面养护:

ARDEX DH 地面施工完成后，为防止其表面水分蒸发过快，确保硬化剂强度稳定增长，应在地面施工完成的 24-28 小时左右在其表面喷敷专用养护剂或采用薄膜覆盖进行前期养护

### 注意:

- 不要多度撒播某一区域，施工应及时，确保耐磨材料有足够的水分水化，避免产生凹坑及龟裂纹
- 在 ARDEX DH 施工过程中，不宜加入额外的水分而影响地面的质量

### 耗用量:

4-6kg/m<sup>2</sup>

### 包装:

25kg 袋装

### 储存:

干燥未开封情况下，约 12 个月

### 技术数据:

颜色:	本色、浅灰色、红色、绿色
耐磨强度:	与混凝土相比，耐磨性提高 5~10 倍
抗压强度:	>70MPa@28 天
抗折强度:	>8MPa@28 天
莫氏硬度:	7-8

### 注意事项:

本品在正常使用过程中是安全可靠的。但是本品含有波特兰水泥和石英砂，如直接长期接触，可能会刺激皮肤。避免在搅拌使用中吸入粉尘。避免直接接触眼睛和皮肤，施工时，请配戴相应的防护面具、手套和护目镜。不慎溅入眼睛，请用大量清水冲洗几分钟并尽快就医。如果吸入大量的粉尘，请保持通风状态，并且用清水漱口。

如有任何不良反应，请及时就医。

我司产品宣传册及由我司员工、代理商、分销商提供的产品资料，都是基于我们丰富的实践经验，真诚地为客户提供解决方案。本着始终致力于不断研发的策略，我司保留随时更新产品资料且事先通知的权利。我司保证产品将保持一贯的高品质。但因无法控制现场施工情况，我司不承担由此产生的任何损失或赔偿责任。

另外，具体施工建议或受国家相关规定、当地建筑施工标准、行业准则、建筑规范或行业指导原则等的影响而有所变动。