



德国亚地斯

ARDEX AF 148

多功能弹性地材胶

德国原装进口

采用分散聚合制备

低气味，有害物质零释放

超长施工开放时间

适用于 PVC 片材/卷材及地毯的铺装



德国总部:
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten-Annen
Germany

ARDEX AF 148

多功能弹性地材胶

产品描述:

ARDEX AF 148 多功能弹性地材胶是一种单组份, 采用分散聚合制备的地板胶粘剂。适用于 LVT/PVC/VCT 等片、卷材, 板材及地毯在平整基层上的铺贴。

产品特性:

快速固化
大幅提升大区域铺装效率
洁净: 不会污染铺装材料
最长可达 120 分钟的施工开放时间
适用于滚筒或刮板施工
可半湿铺贴, 也可按压敏型胶铺贴

基层准备:

基层上胶前必须平整, 干燥, 坚实, 无裂缝、灰尘或其他影响铺贴的物质。
可用 ARDEX 相关找平材料提前进行找平施工。

施工:

施工前需充分搅拌 ARDEX AF 148。
用适用的刮板或滚筒将本品均匀涂抹至基层, 应从容器中取出本品后再进行刮胶, 注意避免用胶过度。充分晾胶后进行地板铺贴并压实。全部铺贴完毕后需再次用压辊压实。

注意:

标准铺装流程指导及固化时间是基于 +20° C, 50% RH 的环境下, 施工现场不同的气候条件会对铺装产生影响。
本品不可在潮湿环境下施工。

用量:

基于基层结构及吸收性, 在平整光滑基本条件下, 使用短毛滚筒时用量约为 130-150g/m², 使用 A1 刮板时用量约为 170-200g/m², 刮板型号不同会对用量产生影响。

技术数据:

晾胶时间: 约 5 - 15 分
操作时间: 约 120 分
清洗: 胶固化之前可用水清洗
储存期: 12 个月

包装:

10kg/组 桶装

储存期:

ARDEX AF 148 应储放在室内阴干处必免阳光照射及冬季注意防冻, 最佳储存温度在 5 ~ 30°C 间, 未开封可保存 12 个月。

安全事项:

ARDEX AF 148 在使用时应遵循标准作业安全准则。避免放在儿童能触及的地方, 避免吸入气体及穿戴手套及护目镜, 避免直接接触皮肤及溅入眼睛, 空桶抛弃前应固化完成。施工需在空气流通场所进行。
如需更多信息请参考健康和安数表。