



ARDEX P 4 C

即用快干型多用途界面剂

开桶即用，易施工

适用于室内外墙、地面及天花板

适用于各类吸收性及非吸收性基层

快干、单组份

不滴流、不喷溅



上海办公室：
上海市徐汇区桂平路481号
桂中国2号楼401室
电话: 86-21 64161800
邮编: 200233

ARDEX P 4 C

即用快干型多用途界面剂

产品描述

ARDEX P 4 C 即用快干型多用途界面剂为无溶剂、白色合成树脂分散体，内含特质添加剂，精选骨料，不滴流，不喷溅

应用范围

室内外墙面、地面、天花板
各类吸收性及非吸收性基层

- 混凝土
- 水泥基和石灰基墙面抹灰
- 水泥砂浆及钙盐砂浆
- 瓷砖和石材
- 水磨石
- 残留非水溶性地板胶
- 干拌砂浆
- 水泥基自流平

基层准备

基层表面必须干燥、平整、坚实、清洁无油污、灰尘泥渣等污染物，亦无其他松散附着物。

施工:

ARDEX P 4 C 可用短毛滚筒或一般漆刷涂刷
施工
涂刷时尽量均匀覆盖基层，风干至达到白色带细微沙粒的拉毛效果，方可进行后续施工

对于吸收性基层，可按 10%的比例加水使用。

在 20° C 温度条件下，干固时间约为 60 分钟，基层吸收性及现场温度条件会对干固时间产生影响，低温低吸收性会延缓、高温高吸收性会加快干燥时间。

若产生桶中剩料应立即密封，且需于次日使用完毕。

基层施工温度应大于+ 5° C。

注意:

对于聚氨酯、环氧、沥青等地坪上的木制基层，涂料，沥青胶泥，镁砂砂浆，粘结剂残留等情况，推荐使用 ARDEX P82 界面剂。

施工前应清除水溶性自流平及粘结剂（如：亚硫酸基粘结剂）。

技术数据:

用量: 约 150 - 500 g/m² (依据不同基层条件)
干固时间: 约 60 分钟 (23° C)
椅子耐磨性: 是

包装:

15kg/7.5kg 桶装。

储存:

ARDEX P 4 C 置于干燥未拆封的状况下，约可储存 12 个月。

注意:

本品为水性合成树脂分散体。
若不慎接触皮肤，请于干固前用水清洗。若不慎进入眼部或口鼻，应立即用水清洗。避免误食，本品无毒，少量误食仅会造成暂时不适，若不慎大量吞食，请及时就医。
最新安全健康的相关信息请参考该产品最新安全数据表。

产品型录及公司员工或代理商、经销商所提供的产品资料，皆是根据我们以往丰富的实务经验，诚挚地为客户解决工程问题。公司本着持续研发的一贯目标，在任何时刻我们将保有权力更新产品最新资讯。我们也保证持续提供高品质产品。然而，因本公司无法掌控工地现场或施工操作，故不承担由此造成的任何损失或损坏的相关责任。