



ARDEX B 59


外墙装饰砂浆

聚合物改性无机胶凝砂浆

快干早强抗裂

可自创纹理效果

镬抹顺滑便捷



上海办公室:
上海市徐汇区桂平路 481 号
桂中园 2 号楼 401 室
电话: 86-21-64161800
邮编: 200233

ARDEX B 59

外墙装饰砂浆

产品说明:

ARDEX B 59 外墙装饰砂浆是聚合物改性的无机胶凝砂浆, 由特种水泥、级配骨料, 可再分散乳胶粉和功能性添加剂组成。

通过不同镘抹工具和纹理工具创造形成所需的纹理效果。

使用范围:

用于室外或室内墙面的装饰, 使用相应的镘抹工具或纹理工具在表面创造出粗犷有纹理质感的外观。

可适用于各类建筑室内外的墙面装饰。

适用基层:

混凝土、砂浆等墙面。

基面处理:

底材表面必须干燥、平整、坚实、清洁无油污、灰尘泥渣等污染物, 亦无其他松散附着物。

请使用合适的 ARDEX 找平材料和界面剂进行处理。

针对特殊基层处理请咨询 ARDEX 技术服务部门。

混合:

向干净的容器中加入净水, 25kg 的 ARDEX B 59 需加水约 5.5L, 采用机械方式混合均匀。

至少搅拌 3 分钟后, 静置 1 分钟然后再搅拌至均匀一致的浆料方可进行批刮施工。

在搅拌过程中, 除 ARDEX 提供的添加剂外, 请勿加入其他水泥、石灰或骨料等, 以免影响使用性能。

在 23°C 情况下, 搅拌好的 ARDEX B 59 约有 30-60 分钟左右桶中待料时间, 此待料时间将随温度上升而缩短, 超过使用时间后剩余材料需要弃置。

施工:

为保证施工性能, ARDEX B 59 需要在 10-30°C 温度下施工。

平面纹理质感施工:

将搅拌后的新鲜浆料用平口镘刀均匀无遗漏的镘抹到已处理的基面上。在 20°C 时, ARDEX B 59 约在 30 分钟左右表面会初步硬化, 表面仍有湿痕, 此时视情况, 直接使用合适的非金属镘刀进行搓浆, 如显干硬或起皮, 可用少量清水润湿表面后再行搓浆, 清水润湿表面切勿形成滴滴。搓浆时, 视所需外观效果, 镘刀可以打圈的方式或来回往复方式进行。

在 20°C 时, 等待隔夜干固后使用内外墙涂料罩面, 增强抗污性和外观色彩效果。

非平面纹理质感施工:

将搅拌后的新鲜浆料用平口镘刀均匀无遗漏的镘抹到已处理的基面上, 待初凝后可使用纹理工具, 如纹理滚筒, 做出所需的纹理。具体施工方式需视纹理质感效果请咨询 ARDEX 技术服务部门。

推荐使用 ARDEX WPM 308 进行罩面处理。

注意: ARDEX B 59 不建议用于长期潮湿区域或浸水环境, 如桑拿房、水池等。

强烈建议在正式施工前, 先小面积试做确认后再大面积展开。

包装规格:

ARDEX B 59 以塑料薄膜内衬的复合纸袋包装, 净重 25kg。

保质期:

ARDEX B 59 必须在未开封的状态下储存在阴凉干燥清洁的平地上, 避免通风。如按上述条件正确储存, 按包装上所标示的生产日期起, 有 6 个月。

技术参数:

加水量:	约 21-23%
桶中待料时间:	约 30-60 分钟
可操作时间:	约 60 分钟
施工厚度:	2-5mm
用量:	约 1.46kg/mm/m ²
表面吸水量 (30min):	≤2g
表面吸水量 (240min):	≤5g
抗折强度:	≥2.5MPa
抗压强度:	≥4.5MPa
拉伸粘结原强度:	≥0.5MPa
老化循环后粘结强度:	≥0.4MPa

安全预防措施:

在常规使用中, 本产品无毒无害。

避免接触皮肤和眼睛。如果溅到眼睛, 要立即用大量清水进行冲洗并就医。使用时, 要穿戴上合适的手套和护目用具, 避免儿童接触本产品。混合时, 避免产生扬尘, 如果误食却未呕吐, 先用水漱口, 然后尽可能多地喝水, 并就医。

如欲了解更多材料安全数据, 请参阅最新的材料安全数据表。