



德国亚地斯



ARDEX P 150

加强型双组份界面砂浆

产品特点

- 适用于玻化砖背面界面处理
- 多用途，亦可作为界面砂浆
- 施工便利，刷涂、滚涂皆可
- 无毒无害，环保安全



产品介绍

ARDEX P 150 加强型双组份界面砂浆由高聚合物含量水性乳液配以有特种水泥、精选级配骨料、特殊添加剂组成的粉料，经混合后形成适于涂刷的浆料。可用于低吸水性瓷砖背面的界面处理，以及室内外混凝土、砌块等基面与砂浆找平层的界面增强处理，提高粘结强度。

适用基面

低吸水性瓷砖背面；
混凝土基面；
砌块基面；
水泥砂浆基面。

基层处理

基层表面必须遵循干净、坚实、无灰尘、污垢、油脂、养护剂、松散碎屑和其它有碍粘结的物质，确保与基层有良好的粘结强度。混凝土必须养护 4 周以上，水泥砂浆养护 14 天以上。

混合

在干净的容器中先放入乳液，然后加入粉剂，用低速重型电动搅拌机混合，直至得到均匀无结块的易施工的湿浆。静置 2 分钟之后，再次搅拌 1 分钟左右，即可使用。

混合后的浆料须立即使用，在 23 °C 时桶中待料时间约为 120 分钟。

亚地斯建材(上海)有限公司

上海市徐汇区桂平路 481 号桂中园 2 号楼 4 楼
电话：86-21-64161800 邮编：200233

www.ardexchina.com

亚地斯新材料科技(浙江)有限公司

浙江省平湖区临沪产业园创强路 299 号

电话：(+86)573-85600618

ARDEX P 150

加强型双组份界面砂浆

施工

混合后浆料应立即用刷子或滚筒进行涂刷，并均匀覆盖整个基面。涂刷于低吸水率瓷砖背面需等待其干固后方可后续铺贴施工。每次涂刷厚度控制在约 1.0mm。当作为找平砂浆的界面砂浆使用时，需与后续找平砂浆湿对湿作业。

注意

在工作时间内，按可施工面积，搅拌适量材料。工作时间随温度升高和降低而加速或迟缓。不可持续在 10 °C 以下或 35 °C 以上环境下施工。

包装

18kg/桶

保质期

未开封储存于阴凉、干燥条件下，ARDEX P 150 的保质期至少为 12 个月。

技术参数

本品可满足 J C/T907-2018 标准中拉伸粘结强度的要求。

安全预防措施

在常规使用中，本产品无毒无害。避免接触皮肤和眼睛。如果溅到眼睛，要立即用大量清水进行冲洗并就医。使用时，要穿戴上合适的手套和护目用具，避免儿童接触本产品。混合时，避免产生扬尘，如果误食却未呕吐，先用水漱口，然后尽可能多地喝水，并就医。如欲了解更多材料安全数据，请参阅最新的材料安全数据表。