



德国亚地斯



ARDEX B 552

墙面找平砂浆

产品特点

- 粘结强度高，不脱落，抗开裂
- 和易性佳，抗流挂，易施工
- 耐水耐潮，可用于干、湿区墙面找平
- 德国技术，环保配方



产品介绍

ARDEX B 552 墙面找平砂浆由精选水泥、级配砂子、以及高品质助剂混合调制而成。该产品施工方便，耐水耐潮，粘结力强。

适用范围

可用于室内外干、湿区墙面找平；尤其适用于厨房卫生间的墙面找平；也可用于室内外吸收性基层的界面处理，提高基层与抹灰的粘结强度，避免空鼓。

基层处理

基层表面必须遵循干净、坚实、无灰尘、污垢、油脂、养护剂、松散碎屑和其它有碍粘结的物质，确保与基层有良好的粘结强度。处理过于干燥的基面时，可适当润湿基层。

混合

在干净的容器中放入清水，然后加入墙面抹灰砂浆，每 20kg 粉约加入 4.4L 清水。用电动搅拌机混合 3 分钟，静置 2 分钟左右后再次搅拌约 1 分钟，直至得到均匀无结块的易施工的砂浆后即可使用。

ARDEX B 552

墙面找平砂浆

施工

1. 墙面找平砂浆

将 ARDEX E 700：水泥：干砂=1：1：1 的重量比例拌和混合成湿浆，均匀覆涂在基层表面上，然后湿对湿的使用 ARDEX B 552 进行找平施工。

施工前使用 ARDEX B 552 先在墙面做冲筋条有利于获得更高精度的墙面找平。

ARDEX B 552 一次施工厚度不宜超过 10mm, 更高厚度需要多次批抹。

2. 吸收性基面的薄抹灰

将本品均匀批刮在基层表面，为后续找平提供强力接着界面，用量约 1.6kg/m²/mm, 实际用量视施工方法和基面状况有变化。

注意事项

施工温度：5°C–35°C。

禁止在雨雪天施工。

禁止将已开始凝固的浆料重新加水拌合。

包装

20kg/袋

颜色

灰色

执行标准

GB/T25181-2019

储存和有效期

未开封，存放在阴凉干燥处，可保存 12 个月。

健康和安全

本品在正常用途下是无害产品。但依然含有波特兰水泥和石英砂等碱性反应物，长时间接触会发生对皮肤有刺激作用。避免产品产生粉尘和吸入。避免眼睛和皮肤接触产品。穿戴合适的防护装备，如防尘面罩、手套、护目镜。如接触到眼睛，立即在流水下冲洗几分钟。如接触到皮肤，请至流水下冲洗。如产品粉尘被吸入，请转移到新鲜空气处，确保呼吸通畅，用水冲洗口腔。如有不适症状，请就医。硬化后对人体和生态是安全的。