



德国亚地斯



ARDEX A 50

全能型快速修补砂浆

产品特点

- 快凝，约 3-4 小时后可进行后续操作
- 室内及室外，干湿区域皆适用
- 施工便捷不受厚度影响
- 可找坡、可作为临时耐磨表层
- 设计用于砖墙及混凝土基面上孔洞和裂缝的修补



产品介绍

ARDEX A 50 是一种用于室内外修补的早凝、抗垂流的特种功能性砂浆。该产品能在较短时间内提供您所期望的砂浆强度和硬度。混合后的砂浆约有 60 分钟的工作时间，在 23° C 情况下约 3 小时后可以上人行走。

适用范围

ARDEX A 50 适用于整平和修补楼梯踏步、普通砂浆基面、混凝土地面等；填补墙面、天花板等的孔洞；修复门窗框架的四周基面；填补管道周围孔隙；可镟整坡

道，从 1.5mm 可镟整到正常厚度；可制作墙地面转角处的圆弧踢脚线、树脂地面施工前的基面修补。如果需要将 A 50 作为长期耐磨表面，则需要适合的铺贴材料或涂层覆盖。

基层准备

ARDEX A 50 可用于干燥或潮湿基面，但基面必须是坚实的，并且无灰尘、油污和其它有碍接着物。旧有基面需先去除表面污物，再用机器进行打磨（如研磨机、喷丸机、角磨机、钢刷等），去除表面污染物打磨

亚地斯建材(上海)有限公司
上海市徐汇区桂平路 481 号桂中国 2 号楼 4 楼
电话: 86-21-64161800 邮编: 200233
www.ardechina.com

亚地斯新材料科技(浙江)有限公司
浙江省平湖区临沪产业园创强路 299 号
电话: (+86)573-85600618

ARDEX A 50

全能型快速修补砂浆

掉浮尘暴露出坚实的混凝土基面以确保 ARDEX A 50 与基面形成最大的粘结强度。

对于多孔吸水性好的表面如混凝土、普通砂浆基面、砖等可不用底涂剂，除非基面吸水率太大。

用于直接与土壤接触的地面时，原设计应含防潮膜处理。如果没有，请先以 ARDEX WPM 300, ARDEX WPM 600 或 ARDEX DPM 作为防潮膜涂覆基层。

高强度/致密/无孔隙的基面除机械处理外，亦可使用无溶剂型环氧树脂底涂剂或者水性环氧树脂涂覆基面并在涂层干固前满抛粒径约 1.0mm 的干砂作为拉毛。经过 24 小时养护，待其干固后，用硬毛刷及吸尘器将表面松散砂粒清除干净，再进行 ARDEX A 50 的修补作业。

混合

在干净搅拌桶中加入适量的清水，并倒入粉剂，进行机械搅拌直至生成无结块、抗垂流的浆体。

10kg ARDEX A 50 加入约 1.8L 水。

25kg ARDEX A 50 加入约 4.5L 水

避免使用过量的清水。在 23°C 工作环境下，工作时间为 15–20 分钟，但随着温度的升高和降低，工作时间也随之缩短和延长。

施工

修补：用镬刀填补孔洞、裂缝和破损区域，施工时给镬刀施一定的压力使得砂浆充分“润湿”基层表面并和表面牢固接触。约 30 分钟后，以海绵沾水湿润表面，再以镬刀收光。一旦修补区域硬化，即可进行后续精找平施工，如果需要，可使用亚地斯自流平。

平整表面：在工作时间内，用镬刀填补抹实，30 分钟后，以海绵沾水湿润表面再以镬刀收光。

ARDEX A 50 须在 10°C 以上使用。

用量

10kg 本品以 6mm 施工厚度，可覆盖约 0.92m²

25kg 本品以 6mm 施工厚度，可覆盖约 2.3m²

包装：

10kg/袋； 25kg/袋

储存期

未开封储存于室内阴干处约 6 个月。

技术数据

干粉密度	约 1.4kg/L
湿浆密度	约 2.05kg/L
可进行后续贴砖	约 3–4 小时
粘结强度	约 1.5MPa
抗压强度	
1 天后	约 12MPa
7 天后	约 20MPa
28 天后	约 28MPa
抗折强度	
1 天后	约 2MPa
7 天后	约 5MPa
28 天后	约 8MPa
收缩	<0.1%
耐磨	<0.1g

健康和安

本品在正常使用过程中是安全可靠的。但是本品含有波特兰水泥和石英砂，如直接长期接触，可能会刺激皮肤。避免在搅拌使用中吸入粉尘。避免直接接触眼睛和皮肤，施工时，请配戴相应的防护面具、手套和护目镜。不慎溅入眼睛，请用大量清水冲洗几分钟并尽速就医。如果吸入大量的粉尘，请保持通风状态，并且用清水漱口。

如有任何不良反应，请及时就医。