



德国亚地斯



ARDEX F 210

醛净高强找平石膏

产品特点

- 强效抗裂，保持墙面持久稳定
- 高强粘结，避免空鼓、脱层等风险
- 和易性好，施工顺畅更高效
- 环保配方，不含有害物质



产品介绍

ARDEX F 210 由多种精选填颜料并添加多种高品质助剂调制而成。与基层具有高强粘结力，易批刮。

应用范围

建筑室内墙面和顶棚的薄抹灰找平工程。

基层处理

基层必需坚实、平整，残留疏松介质，污染物等须清除干净，孔洞裂缝应予以补实。基层需具有一定的承载能力。

混合

在干净的容器中放入清水，然后加入 ARDEX F 210 粉剂，紧接着搅拌混合，直至得到均匀无结块的状态。

推荐机械搅拌，混合重量比为：

18kg ARDEX F 210 粉剂约加 10.8L 的清水。根据实际情况宜调整加水量。

以上加水量为我司根据标准搅拌机械在室温条件测试得到，不同搅拌机械会对加水量有所影响。

亚地斯建材(上海)有限公司
上海市徐汇区桂平路 481 号桂中园 2 号楼 4 楼
电话：86-21-64161800 邮编：200233
www.ardexchina.com

亚地斯新材料科技(浙江)有限公司
浙江省平湖区临沪产业园创强路 299 号
电话：(+86)573-85600618

ARDEX F 210

醛净高强找平石膏

施工

将搅拌好的材料批抹于墙面，用靠尺从下到上一次收平。在抹灰前做灰饼和冲筋有利于提高施工平整度。单次施工厚度不超过 3 cm，更大厚度需要多次批抹。在抹灰层中夹玻璃纤维网格布或钢丝网有利于提高抗裂性能。

包装

18kg/袋

执行标准

GB/T 28627-2023

储存和有效期

未开封，存放在阴凉干燥处，可保存 12 个月。

技术参数

施工温度	5~35°C
施工间隔时间	2 ~ 5 小时 (视现场情况而定)
后续作业时间	2~3 天
拉伸粘接强度	≥0.3 Mpa
抗压强度	≥2.5 Mpa
抗折强度	≥1.0 Mpa
用量	约 7kg/m ² /cm

健康和安全

- 1.使用时应穿工作服、手套、防护眼镜。工作完成后用清水和肥皂清洗接触的部位。
- 2.如产品不慎溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗，并寻求医生诊治。
- 3.不要让孕妇及儿童接触本品。
- 4.建议在使用时保持空气流通。