



德国亚地斯



# ARDEX F 240

## 高强抗裂嵌缝膏

### 产品特点

- 良好的延展性和柔韧性
- 高强抗裂，持久稳定
- 易批省力，施工效率更高
- 环保配方，不含有害物质



### 产品介绍

ARDEX F 240 由多种精选填颜料并添加多种高品质助剂调制而成。与基层具有高强粘结力，易批刮。

### 应用范围

适用于纸面石膏板、水泥纤维板等接缝嵌补使用。可用于墙面孔洞、线槽、钉孔等填充、局部找平。

### 基层处理

施工前清理基面，确保基面干燥、无油污浮尘、无松动。

### 混合

在干净的容器中放入清水，然后加入 ARDEX F 240 粉剂，紧接着搅拌混合，直至得到均匀无结块的状态。

推荐机械搅拌，混合重量比为：

20kg ARDEX F 240 粉剂约加 8L 的清水。根据实际情况宜调整加水量。

以上加水量为我司根据标准搅拌机械在室温条件测试得到，不同搅拌机械会对加水量有所影响。

# ARDEX F 240

## 高强抗裂嵌缝膏

### 施工

将搅拌好的材料批嵌于接缝处，批刮平整，干燥后打磨平滑。

### 注意事项

若用于满批时注意施工厚度在 2 mm 以下为宜；一次配制不宜过多，配制好的应在初凝前用完，超过初凝时间将固化报废，修补找平过厚的部位应分多次批刮。

### 包装

20kg/袋

### 颜色

白色

### 执行标准

JG/T 2075-2011

### 储存和有效期

未开封，存放在阴凉干燥处，可保存 12 个月。

### 技术参数

施工温度	5~35°C
施工间隔时间	2 ~ 4 小时 (视现场情况而定)
后续作业时间	2~3 天
抗拉强度	≥0.6 Mpa

### 健康和安全

- 1.使用时应穿工作服、手套、防护眼镜。工作完成后用清水和肥皂清洗接触的部位。
- 2.如产品不慎溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗，并寻求医生诊治。
- 3.不要让孕妇及儿童接触本品。
- 4.建议在使用时保持空气流通。