



德国亚地斯



ARDEX WPM 006 III

双剂型弹性防水膜(III 型)

产品特点

- 柔性配方，可覆盖微裂纹
- 抗渗性高，耐久性好
- 粘结强度高，利于贴砖牢固
- 施工便捷省力
- 水性配方，健康环保



产品介绍

ARDEX WPM 006 III 是一种双组份高分子聚合物水泥基防水涂料。成膜后具有柔性、耐久佳，可抵抗建筑物因震动膨胀或收缩引起的轻微位移；具有防水、环保、透气性好、粘结力强、施工方便，无接缝等优点。

应用范围

室内与室外，墙面与地面。

适用于阳台、卫浴间、厨房、地下室等有覆盖物保护的防水区域。

适用基层：混凝土、砂浆层、防潮纤维水泥板、石膏板等。

基层准备

基层必须干燥、清洁、无油污、腻子、浮浆层等有碍粘结的物质，基层无尖锐突出物（如：钉子、石子等）。地面需有足够的泄水坡度，并导向出水口。可涂刷在潮湿基层，但不得有明水或流动的水。新铺设的水泥砂浆基层至少养护 14 天，新浇筑的混凝土基层需养护 28 天

混合

本产品粉液重量比为 2.2 : 1, 将粉剂倒入乳液中，必须使用电动搅拌器 搅拌成均匀无结块的浆体，静置 2 分钟后再搅拌一次。

ARDEX WPM 006 III

双剂型弹性防水膜(III 型)

施工

- 1.用短毛滚筒或刷子将本品按水平方向均匀涂敷一遍，确保本品完全覆盖基材，无漏刷或气孔，涂刷必须均匀。
 - 2.待第一涂施工至少 4 小时后（视温湿度及通风状况，干固时间可能延长或缩短），以同样方法按垂直方向滚涂第二遍。
 - 3.防水涂膜应完全干燥后方可进行表层装饰施工，潮湿环境应适当延长。如做闭水试验，则至少需要养护 3 天后方可进行。
- 为了更好地增强基面与本品的结合力，建议使用 ARDEX P 60 封闭基面。若基面为加气混凝土或其它多孔类基材，需要更多用量的 ARDEX P 60。
- 施工过程中及施工完毕后，切实做好防水涂层的保护，在涂层未固化前绝不允许行走，严禁遇水和接触湿物，不允许堆放尖锐的重物和拖拉物品。

用量

用量约为 1.7 kg/mm/m²（因基材和施工方法而异）。
为保证防水效果，推荐防水层干膜厚度水平 \geq 1.5mm，垂直面 \geq 1.2 mm。

包装

18kg/桶

颜色

蓝色、绿色、橙色、灰色可选

执行标准

GB/T 23445-2025 (III 型)

储存和有效期

未开封干燥阴凉处(23°C, 50%相对湿度)情况下，保存 12 个月。

注意事项

- 1 严禁掺水或加水泥等导致原有比例改变
- 2 施工温度范围：5-35 °C 为宜
- 3 混合后的材料静置时间若超过 30 分钟，应再次搅拌以防止沉淀
- 4 本品含有水泥，操作时应正确佩戴个人防护用品

安全和健康

本品在正常使用过程中是安全可靠的。但是本品含有波特兰水泥和石英砂，如直接长期接触，可能会损伤皮肤。避免产生和吸入大量粉尘。避免直接接触眼睛和皮肤，施工时，请配戴相应的防护面具、手套和眼镜。不慎溅入眼睛，请用大量清水冲洗几分钟。如果吸入大量的粉尘，请保持通风状态，并且用清水漱口。如有任何不良反应，请及时就医。
详细信息请参见材料安全数据表 MSDS。