



德国亚地斯



ARDEX WPM 006 II

双剂型弹性防水膜(II 型)

产品特点

- 延展性佳，可伴随建筑物正常位移
- 可透汽，释放底层湿气
- 粘结强度高，利于贴砖牢固
- 施工便捷省力
- 水性配方，健康环保



产品介绍

ARDEX WPM 006 (II 型) 是一种双组份、高柔性的防水膜，使用于潮湿区域，如浴室、阳台、露台、盥洗室等地方的牢固耐用的涂布式防水层。

应用范围

室内及室外、一般住宅和商业空间、墙面及地面；
适用基层：完全养护的混凝土、砂浆层、防潮纤维水泥板、石膏板、三合板、细木工板等。

基层准备

基层必须干燥、清洁、无油污、腻子、浮浆层等有碍接着的物质。并且基层无尖锐突出物(如钉子等)。新浇筑混凝土基层需养护 28 天以上方可进行后续施工。密实混凝土(>40Mpa) 和机械收光压密混凝土基层需要使用适当机械方法打毛基层。所有地面需要有足够的泄水坡度。所有大于 2mm 的裂缝或者孔洞需要事先修补平整。2~6mm 的缝隙用中性密封胶填补，并在两边延伸出 5mm 的延伸带。使用 ARDEX WPM 006 II 时，先沿着缝隙方向涂刷第一遍。在其还潮湿的时候，将加强纤维布固定在第一层上，然后立即涂刷第二层。如果有大于 6mm 的裂缝，请事先联系您区域的 ARDEX 技术服务人员。

ARDEX WPM 006 II

双剂型弹性防水膜(II 型)

混合

重量比为 0.6: 1(液剂: 粉剂)。将粉剂慢慢地倒入液剂中并不断搅拌, 直至搅拌均匀糊状。推荐使用电动搅拌机。拌合后的本品需在 2 小时内全部用完, 过时丢弃。

施工

在施工前, 将基层用一遍 ARDEX P 60 打底处理。涂刷第一层时, 用滚筒或者漆刷, 约 6-8 小时后(或等待其干燥后) 施工第二层, 涂刷方向同第一遍垂直。用量同第一遍用量。并检查干膜后有无针孔。

如果是在阳台施工, 确保将涂膜延伸至四周立面一定高度以确保防水效果。

不要在负面防水区域或者有持续上升湿气的地方使用 ARDEX WPM 006 II 型;

使用温度范围在 10°C 到 35°C 之间;

不要涂覆在木地板上。

涂膜完全干燥需要约 48 小时 (23°C 时), 然后再铺设瓷砖, 如果温度更低或者湿度更高则需要养护更长时间。涂膜在完全养护前浴室不能使用(23°C 及 50% 相对湿度下, 需要 3 天)。

包装

18kg/桶; 40kg/组

用量

约 2.1kg/m²/mm, 视基层状况而定。

执行标准

GB/T 23445-2025 (II 型)

储存和有效期

未开封干燥阴凉处(23°C, 50% 相对湿度)情况下, 保存 12 个月。

技术数据

在 23°C 及 50% 相对湿度情况下

湿浆密度	1.72kg/L
混合后固含量	约 81%
涂覆时间	约 6-8 小时后
贴瓷砖	约 24 小时后
闭水试验	约 72 小时后
拉伸强度	
无处理	≥1.8 MPa
加热处理后保持率	≥80%
碱处理后保持率	≥70%
浸水处理后保持率	≥70%
断裂伸长率	
无处理	≥80%
加热处理	≥65%
碱处理	≥65%
浸水处理	≥65%
粘结强度	
无处理	≥0.7MPa
潮湿基层	≥0.7MPa
碱处理	≥0.7MPa
浸水处理	≥0.7MPa
不透水性(0.3MPa, 30min)	不透水
抗渗性(砂浆背水面)	≥0.6MPa

安全和健康

本品在正常使用过程中是安全可靠的。但是本品含有波特兰水泥和石英砂, 如直接长期接触, 可能会损伤皮肤。避免产生和吸入大量粉尘。避免直接接触眼睛和皮肤, 施工时, 请配戴相应的防护面具、手套和眼镜。不慎溅入眼睛, 请用大量清水冲洗几分钟。如果吸入大量的粉尘, 请保持通风状态, 并且用清水漱口。如有任何不良反应, 请及时就医。

详细信息请参见材料安全数据表 MSDS。