



德国亚地斯




ARDEX X 205

通用型高强度瓷砖粘结剂

产品特点

- 粘结强度高
- 避免空鼓、开裂
- 批刮顺滑，揉压方便
- 环保配方，安全可靠



产品介绍

ARDEX X 205 是一种聚合物改性水泥基瓷砖粘结剂，可用于普通瓷砖的粘贴。

适用范围

混凝土、抹灰、砌砖等多种基材；
卫生间、厨房墙砖、地砖、吸水率较高的釉面砖及陶质砖。

基层处理

基层表面必须遵循干净、坚实、无灰尘、污垢、油脂、养护剂、松散碎屑和其它有限粘结的物质，确保与基

层有良好的粘结强度，以承受瓷砖的重量。水泥基找平层必须养护 14 天以上，抗拉强度大于所用瓷砖粘结剂粘结强度。

如需在密实光滑的基面上使用本品铺贴瓷砖，如：新浇混凝土则应先行予以机械糙化。

混合

在干净的容器中放入清水，然后加入 ARDEX X 205 粉剂，紧接着搅拌混合，直至得到均匀无结块的易施工的砂浆。

推荐机械搅拌，混合重量比为：
20kg ARDEX X 205 粉剂约加 4.8L 的清水。

亚地斯建材(上海)有限公司
上海市徐汇区桂平路 481 号桂中园 2 号楼 4 楼
电话: 86-21-64161800 邮编: 200233
www.ardexchina.com

亚地斯新材料科技(浙江)有限公司
浙江省平湖区临沪产业园创强路 299 号
电话: (+86)573-85600618

ARDEX X 205

通用型高强度瓷砖粘结剂

以上加水量为我司根据标准搅拌机械在室温条件测试得到，不同搅拌机械会对加水量有所影响。

混合后的砂浆须立即使用，在 23°C 时桶中待料时间约为 2 个小时。

在工作时间内，按可施工面积，搅拌适量材料。工作时间和强度发展随温度升高和降低而加速或迟缓。

超过使用时效的瓷砖胶必须丢弃，不得加水再次搅拌。

不可在 10°C 以下或 35°C 以上环境下施工。

施工

施工前清理基层表面的污染物，清理石材背面的浮灰、污垢等任何可能影响粘结的污染物，石材背面如有有机树脂粘结的背网，则必须将背网及树脂全部去除。

瓷砖粘贴时，使用齿型镬刀在基层上将粘结剂拉出齿条状，将瓷砖牢固地粘贴在湿软的砂浆上。刮胶面积控制在 1m² 以内，确保可以在 30 分钟内完成铺贴为宜。

填缝

在 23°C 下，通常至少养护 24 小时后方可填缝。砖缝应选用合适的 ARDEX 系列填缝剂。

包装

20kg/袋

颜色

灰色

用量

约 1.41kg/m²/mm，实际用量因施工中多种因素影响的而不同。

执行标准

GB/T25181-2019

储存和有效期

未开封，存放在阴凉干燥处，可保存 12 个月。

技术参数

以下数据是在 23°C，相对湿度 50%RH 的标准实验室环境下测得。

湿浆密度	约 1.66kg/L
开放时间	约 20 分钟
桶中待料时间	约 120 分钟
粘结强度（原强）	≥0.5MPa
浸水后粘结强度	≥0.5MPa

健康与安全

本品在正常用途下是无害产品。但依然含有波特兰水泥和石英砂等碱性反应物，长时间接触会发生对皮肤有刺激作用。避免产品产生粉尘和吸入。避免眼睛和皮肤接触产品。穿戴合适的防护装备，如防尘面罩、手套、护目镜。如接触到眼睛，立即在流水下冲洗几分钟。如接触到皮肤，请至流水下冲洗。如产品粉尘被吸入，请转移到新鲜空气处，确保呼吸通畅，用水冲洗口腔。如有不适症状，请就医。硬化后对人体和生态是安全的。