




# ARDEX EG 9

## 曜色环氧树脂填缝剂

- 适用于 1 - 10 mm 缝宽
- 优异的耐黄变性能，色彩稳定
- 具备防霉、耐污、抗菌性能
- 柔光磨砂表面质感
- 耐水耐潮，耐污性能良好
- 低 VOC，环保性更佳



### 颜色

本品推荐采用基色进行现场调色。

推荐颜色：

- 512 雪域白
- 513 珍珠白
- 514 琉银灰
- 517 御瓷灰
- 518 砂月灰
- 519 朝云灰
- 520 雅韵伯灰
- 521 石韵灰
- 522 玄武岩
- 523 曜夜黑
- 524 清新茉莉
- 525 砂月米
- 526 巴哈米
- 527 月桂米
- 528 琥珀灰棕
- 529 巴厘棕
- 530 玛瑙棕
- 561 锡耶纳褐

### 产品说明

ARDEX EG 9 是一款采用特殊配方的环氧填缝材料，本品由优质环氧树脂、水性固化组份、玻璃微珠、白刚玉及功能型助剂复配而成。相较于普通环氧彩砂产品，在耐黄变性能、使用寿命、遮盖力及耐磨性能方面均有进一步提升，并支持个性化调色。本品兼具易填缝、可批刮、易擦洗等施工特点，适用性广，尤其适合 1-10mm 缝宽范围的室内外墙地面高档瓷砖的填缝施工。对于厨房、卫生间、泳池等潮湿环境或长期接触水的区域，同样具有良好的适用性。产品环保安全，VOC 含量极低。

### 适用范围

适用于室内和室外，可用于墙面和地面，适用缝宽为 1-10 mm。

ARDEX EG 9 适用于以下区域及场景：

- 淋浴房、浴室、桑拿房、厨房、卫生间、泳池等潮湿或长期涉水环境
- 各类高档瓷砖，如仿古砖、进口砖等装饰性较强的砖型。

# ARDEX EG 9

## 曜色环氧树脂填缝剂

- 适用于瓷砖、马赛克等小规格砖
- 由于其施工方式与水泥基填缝材料较为接近，也适合对施工细腻度要求较高的砖缝处理场景

### 执行标准

符合 JC/T 1004-2017 标准的分类：

RG II = 水性反应型树脂填缝剂

符合 JC/T 547-2017 标准的分类：

R2T = 抗滑移增强型反应树脂型胶粘剂

### 准备

确保瓷砖已经安装牢固，瓷砖接缝处清理干净，无灰尘、胶粘剂和垫层砂浆等残留。

### 混合

将每次所需的 A 组份和 B 组份按照 9:1 的比例倒入清洁的搅拌桶或产品自带的搅拌盘中，使用电动搅拌器搅拌约 1 分钟，直至形成均匀、无结块的稠浆体。搅拌时严禁加入水或其他任何材料，以免改变原有配比并影响产品性能。

材料混合均匀后应尽快使用，建议在 20-30 分钟内完成施工，以免影响可操作性及施工质量。现场环境温度越高，材料反应越快，其桶中待料时间会相应缩短。

### 施工

材料充分搅拌均匀后，使用软底橡胶填缝镬刀进行填缝施工。应将缝隙填塞饱满，并尽量刮除瓷砖表面多余的填缝料。待表面出现轻微硬化后，应及时使用湿海绵进行擦洗。建议在 30-60 分钟内完成表面清洁及缝面修整，清洗时应使用常温清水。施工后约 1-3 小时用干净的毛巾/抹布沾清水清洁干净残留物质即可完成美缝施工。

施工环境温度应控制在 5°C-35°C。环境温度越高，材料固化速度越快，应适当缩短施工及清洗时间。在高温或空气干燥条件下，应尽快进行擦洗处理。

空气湿度超过 90% 的潮湿天气不宜施工，如雨天、黄梅天、回南天等。如缝隙内存在潮湿、渗水或明水，严禁施工，以免影响填缝效果及最终使用性能。

### 包装

3kg/桶

### 储存和有效期

ARDEX EG 9 在常温环境下，保持原包装未启封状态时，储存期为 18 个月。

### 安全须知

如果接触到皮肤或眼睛会有刺激感，并引起过敏。吞服或接触皮肤是有害的。

在混合或者使用过程中要确保足够的通风，避免接触到眼睛、呼吸道、嘴及暴露的皮肤。

如果接触到眼睛，立即用大量清水冲洗并就医。如果接触到皮肤，立即用大量肥皂水清洗（不要用溶剂清洗）。工作中需全程穿戴手部、眼部、脸部的防具，在工作结束或者暂时中断时应立即洗手。脱手套时应避免污染手套内部。

避免儿童接触。

如有事故立即就医。

更多信息，请参见材料安全手册（MSDS）。