



---

# ARDEX AF 140

## 多用途全效地板胶

---

### 应用范围:

室内吸收性基面上, 适用于粘结:

PVC 卷/片材地板

PVC 复合地板

不含 PVC 的地板

橡胶地板 (厚度不超过 4 毫米)

### 产品特点:

适用于地暖

耐脚轮碾压



亚地斯建材(上海)有限公司

上海市徐汇区桂平路481号桂中园2号楼401室

电话: 86-21-64161800

亚地斯新材料科技(浙江)有限公司

浙江省平湖市临沪产业园创强路299号

电话:(+86)573-85600618

## 多用途全效地板胶

### 产品描述

ARDEX AF 140 是一款高性能地板胶粘剂，具有广泛的应用范围和优异的初始及最终粘结强度。它特别适用于 LVT 地板，并能确保优异的表面润湿性。其特殊增强配方使其具有优异的强度，同时其具有优异的环保性。

### 基层准备

基层需平整、干燥、坚实、足够的承载力、没有阻碍粘结的介质、无裂纹，并且具有足够的拉伸抗拉和抗压强度，或做适当处理后施工，施工时可选择适用的 ARDEX 垫层自流平产品做地面精找平处理。

### 施工

将准备铺贴的地材预先放置在所需施工的场所至少 24 小时，使之与环境相适应。

用齿形镟刀将 ARDEX AF 140 均匀的涂覆于经正确处理的基层上。避免胶水堆积。

根据室内气候环境、基层吸收性、及镟刀齿形的选择，晾胶时间会略有不同，晾胶时间约为 15 分钟。

铺贴地材时需特别注意，不要过多的涂覆胶水，导致过长的晾胶时间。

胶水必须在湿态时就铺贴上地材，时刻保持警惕，确保胶水能够被转移到铺贴地材上。铺设地材时注意避免形成鼓包，皱褶，铺贴后立即用钢辊轮碾压密实，建议使用不小于 50kg 的碾压钢辊轮。

### 用量

选择齿形镟刀需要考虑确保铺贴时的满胶率，根据地材背面的纹理，基面的粗糙度选择相应型号的齿形镟刀。

A2	约 330 g/m <sup>2</sup>
----	------------------------

此用量根据 Pajarito 齿条在 ARDEX 整平材料上而得出。

### 注意

地材上的拼缝最早在铺贴后 24 小时进行处理。

除去地板胶表面的结皮（如：保存不当，或长时间未封闭桶盖），避免混入。

请遵守铺地材料制造商的产品说明及行业标准。

若不确定，请先进行小面积粘结测试。

本品需放置于儿童不能触及之处，施工及干固时保持通风。

施工时禁止于现场饮食或吸烟。

若不慎接触皮肤或眼睛，须立即用大量清水清洗。

施工完毕后须立刻用肥皂和清水清洗施工工具。

### 废弃物处置方式

禁止直接排放于污水系统，河流或土壤。

使用完毕后清理干净塑料包装桶为可回收物。

干固残留物可视为有一定危害的垃圾。留有干固残留物的包装属于建筑/家庭垃圾分类。

### 安全事项:

避免儿童触及，根据需要可提供产品安全数据表。

请根据当地法规处置内装物/容器。

### 技术数据（亚地斯标准）

施工条件:

温度: 不低于 15° C

相对湿度(RH): 不超过 75 %

晾胶时间: 约 0-15 分钟

开放时间: 约 20 分钟

低温与高湿度会延长晾胶时间，标准的晾胶时间是在 23°C 及 65% RH 的条件下测得。

清洗剂: 干燥前用水清洗

耐椅子脚轮: 是

适用于地暖: 是

包装: 20 kg 桶装

执行标准: 本品可满足 JC/T550-2019, GB18583 以及 GB33372

储存: ARDEX AF 140 应储放在室内阴干处避免阳光照射及冬季注意防冻，未开封可保存 12 个月。开启后请密封保存。